

Клеи-расплавы для облицовывания кромок

Kleiberit продукт	ЭВА 774.4	ЭВА 774.8	ЭВА 788.7	ЭВА 788.3	ЭВА 773.0	ЭВА 782.0
Название	Прямая кромка ABS, ПВХ, меламиновая, кромка из массивной древесины и шпона	Прямая кромка ABS, ПВХ, меламиновая, кромка из массивной древесины и шпона	Прямая и криволинейная кромка любого типа	Прямая и криволинейная кромка любого типа	Ненаполненный универсальный клей	Кромка из искусственной смолы, ПВХ, ABS праймированных кромок, кромок из массивной древесины
Плотность	1,42 г/см ³	1,48 г/см ³	1,2 г/см ³	1,16 г/см ³	0,98 г/см ³	1,30 г/см ³
Индекс расплава	50+/-15 г/10 мин	50+/-15 г/10 мин	40+/-15 г/10 мин	125+/-25 г/10 мин	80+/-15 г/10 мин	60+/-15г/10 мин
Вязкость по Брукфильду мПа.с	200 С ⁰ 65.000+/-10.000	200 С ⁰ 90.000+/- 20.000 220 С ⁰ 50.000+/- 20.000	160 С ⁰ 120.000+/- 20.000 180 С ⁰ 60.000+/- 200 С ⁰ 40.000+/- 10.000	130 С ⁰ 135.000+/- 15.000 160 С ⁰ 45.000+/- 10.000	160 С ⁰ 160.000+/- 20.000 200 С ⁰ 60.000+/- 10.000	
Точка размягчения по кольцу и шару, С⁰	105+/-5 С ⁰	100+/-5 С ⁰	90 С ⁰	85+/-5 С ⁰	105+/-5 С ⁰	Ок.120 +/-10 С ⁰
Рабочая температура, С⁰	200-210 С ⁰	200-210 С ⁰	160-200 С ⁰	130-160 С ⁰	180-200 С ⁰	200-250 С ⁰
Скорость подачи, м/мин	15-50 м/мин	20-40 м/мин	От 5 м/мин	От 5 м/мин	5-10 м/мин	8-20 м/мин